

Fisa tehnica a produsului:

GRUND ANTICOROZIV ALCHIDO-STIRENIC “EMEX”



1. GENERALITATI

Grundul Anticoroziv Alchido-Stirenic “Emex” este un produs monocomponent, fabricat din rasini alchidice modificate in stiren, pigmenti, inhibitori si agenti anticorozivi, de noua generatie, fara saruri de plumb sau crom, aditivi si solventi specifici, destinat protectiei anticorozive a suprafetelor metalice.

Asigura o buna protectie anticoroziva a elementelor de constructii din otel amplasate in medii cu clasa de corozivitate pana la C3.

Produsul se caracterizeaza prin aderenta superioara la suporturi metalice, rezistenta la intemperii, rezistenta la medii alcaline sau usor acide.

Formarea peliculei are loc fizic, prin evaporarea solventilor, la temperatura ambianta.

Acest produs are avantajul ca se poate usca si la cuptor, la temperatura de 80°C.

Culori: rosu, gri, galben, negru.

Elemente caracteristice principale:

- aderenta excelenta;
- putere de acoperire foarte buna;
- aplicare usoara;
- duritate mare;
- durabilitate indelungata;
- capacitate mare de protectie anticoroziva;
- stabilitate mare la factori agresivi industriali;
- inhiba aparitia ruginii noi;
- stabilitate mare la factori agresivi industriali;
- rezistenta mare la intemperii, factori chimici;
- rezistenta la variatii de temperatura;
- rezistenta mare la agenti corozivi si hidrocarburi;
- rezistenta la medii alcaline sau acide.

Certificări
ISO





2. DOMENII DE UTILIZARE

Grundul Anticoroziv Alchido-Stirenic "Emex" se utilizeaza pentru protectia anticoroziva superioara a suprafetelor metalice destinate exploatarii in medii agresive (agenti chimici, umiditate, alti factori generatori de coroziune), ca strat primar, atat in conditii de interior, cat si de exterior, a utilajelor (ex. masini agricole) si echipamentelor metalice aflate la interior sau la exterior, a mijloacelor de transport ca autocamioane, autobuze, tramvaie, tractoare, vagoane, etc.). Este, de asemenei, utilizat in industria navală la tancuri de balast, puncte interioare sau exterioare, instalatii din compartimentul masinilor, magazii frigorifice, motoare principale, opera moarta, suprastructura, etc.

Nu se recomanda pentru repere imersate.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	produs omogen, fara inclusiuni, colorat, mat	examinare vizuala
2.	Densitate, la 20°C	g/cm³	1,25 ± 0,05	SR ISO 2811-1/2006
3.	Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C)	%	min. 60	SR EN ISO 3251-2008
4.	Timp de scurgere, φ 4 mm, la 23°C	s	70 - 100	SR EN ISO 2431-1997/AC: 2003
5.	Timp de uscare, 23°C: - la atingere - pentru reacoperire - uscare finala (manipulare) - la cuptor (80°C)	min	15 min 15 min max. 120 min max. 60 min	SR EN ISO 9117-1:2009
6.	Consum specific	g/m²/strat	120 - 140	Functie de rugozitatea suprafetei
7.	COV	g/l	Max. 299	EN ISO 11890-2
8.	Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	A/g (Grunduri) 350 (2010) - SBS	
Pelicula				
9.	Aspect	-	pelicula continua, fara defecte, mata	Examinare vizuala
10.	Aderenta, incercare la caroiaj grila de 1mm	cifra de aderenta	0	SR ISO 2409:2007
11.	Elasticitate	mm	min. 4	SR ISO 1520:2007
12.	Rezistenta la apa, 24 ore	-	fara deteriorari sau modificari de aspect	SR EN ISO 11507:2002

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.



Mod de aplicare:

Prin pensulare, roluire, pulverizare cu aer sau airless. Pulverizarea se va face numai sub control strict, datorita riscului de contaminare a spatiului.

Corectia vascozitatii se face cu *Solvent pentru Vopsele Speciale "Emex"*, sau un alt tip de diluant recomandat de producator. *Utilizarea unui solvent neadecvat poate genera aglomerari, lipsa puterii de acoperire sau alte fenomene ce duc la scaderea performantelor. Nu se va dilua in exces, indiferent de modul de aplicare, si nu se va aplica pe suprafete umede.*

Se vor aplica straturi duble pe margini ascutite, suduri, coturi. Nu este recomandabil sa se aplice straturi groase.

Se va evita expunerea indelungata directa a suprafetelor grunduite la actiunea factorilor atmosferici, inaintea aplicarii unei vopsele compatibile, deoarece intemperiile, contaminantii chimici din atmosfera, condensul, etc., duc la pierderea aderentei straturilor de acoperire ulterior si la aparitia de fenomene nedorite ca basicari, s.a.

Vopsirea se va face dupa min. 30 minute si max. 24 de ore de la aplicarea grundului, la temperatura de 23°C. In cazul aplicarii de straturi duble, stratul anterior va fi uscat suficient incat sa nu lase amprenta.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea Grundului Alchido-Stirenic "Emex" pe suprafata, se face numai dupa o pregatire corespunzatoare a acesteia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

Recomandarea este ca atat suprafetele vechi, cat si cele noi sa se curate prin sablare la gradul Sa 2½ (conform ISO 8501/1-88), sau 2 (conform STAS 10166/1-77), iar apoi sa se desprafuiesca prin suflare cu aer comprimat si sa se degreseze cu solvent.

Daca aceasta operatiune este dificil de executat, este totusi obligatorie efectuarea unei curatari atente a suportului prin operatiuni descrise mai jos:

- atat suprafetele vechi, cat si cele noi se curata de impuritati, grasimi, sau alti contaminanti (saruri, etc), se asperizeaza cu perii mecanice de sarma, se desprafuiesc prin aspirare sau suflare cu aer comprimat si se degreseaza cu solvent;

- daca exista urme de rugina, acestea vor fi indepartate complet prin periere mecanica, sau prin folosirea *Solutiei de indepartare a ruginii "Emex Rust Stop"*;

- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin razuire, periere, slefuire sau folosind o solutie chimica speciala pentru decapare, cum ar fi *Solutia de Decapare "Emex CM Cleaner"* (doar dupa teste prealabile de compatibilitate);

- suprafetele trebuie sa fie perfect uscate, fara urme de contaminanti;

- nu se aplica peste protectii anterioare indiferent de starea acestora;

- trebuie indeterminate orice urme de grasimi, sau alte contaminari;

Grundul Anticoroziv Alchido-Stirenic "Emex" se va aplica dupa max. 4 ore de la inchiderea operatiunilor de pregatire a suprafetei.

5. CONDITII DE APPLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.


Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Inainte de utilizare este necesara filtrarea produsului.

In functie de modul de aplicare, duza si presiune, daca este cazul, se regleaza vascozitatea, prin adaugarea diluantului recomandat de producator, cca. 5 - 10%.

Certificări
ISO





Compatibilitate:

Este interzisa amestecarea produsului cu compusi chimici sau alte produse, chiar similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate.

Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime atat solventii cat si straturile pregetitoare vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau recomandate de catre acesta.

Uscare la aer:

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 40°C.

Umiditatea suportului: max. 15%.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce poate determina scaderea aderentei, a luciului sau basicari.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata suport.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

Uscare la cuptor 80°C:

Dupa aplicarea produsului este necesara in prealabil o zvantare la temperatura mediu-lui ambiant (23°C) timp de 20 - 30 de minute. Timpul de mentinere la cuptor este de 1 ora..

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- sedimentare de pigment - Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta
- cresterea vascozitatii - Se corecteaza prin adaugarea solventului recomandat de producator

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice oxidative generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului.

Certificări
ISO





La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul contine diluanti organici cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Certificări
ISO



Contact:

S.C. Romtehnochim S.R.L.
Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

- 📞 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075
✉️ office@emex.ro
🌐 www.emex.ro

Socializati cu noi !

