




Fisa tehnica a produsului:

SISTEM ANTICOROZIV 2 IN 1 “EMEX DUAL PROTECT”



1. GENERALITATI

Emailul Anticoroziv 2 in 1 "Emex Dual Protect" este un produs monocomponent, fabricat pe baza de rasina alchidica grasa, pigmenti, aditivi, fileri, pigmenti anticorozivi si inhibitori de coroziune, fara saruri de plumb sau crom, si solventi, care prin insusirile sale combina proprietatile anticorozive ale grundului anticoroziv, cu cele decorative ale unui email.

Produsul se caracterizeaza prin aderenta foarte buna la suport, acoperire foarte mare, rezistenta la intemperii si factori de coroziune, buna etalare si luciu.

Prezinta avantajul ca nu necesita aplicarea prealabila a unui grund anticoroziv.

Mecanismul de formare a peliculei se realizeaza prin evaporarea solventilor la temperatura ambianta.

Culoare: produsul se fabrica intr-o gama variata de culori, conform cartelei RAL

Certificari
ISO



Elemente caracteristice principale:

- inhiba si fixeaza rugina;
- previne aparitia semnelor de coroziune;
- aderenta buna la diferite suprafete-suport;
- aplicare usoara (buna pensulabilitate);
- putere de acoperire foarte buna;
- etalare buna;
- duritate buna;
- rezistenta buna la intemperii;
- rezistenta la ceata salina;
- rezistenta la medii agresive;
- durabilitate.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Produsul se foloseste pentru acoperirea si protectia suprafetelor metalice, atat in conditii de interior, cat si in conditii de exterior. Este utilizat atat pentru acoperirea suprafetelor noi, cat si pentru intretinerea si protectia suprafetelor care au mai fost vopsite cu alte produse peli-

culogene compatibile. Suporturile la care este folosit cu precadere sunt: tevi, conducte, containere, calorifere, tabla, schelete si rastele metalice, grilaje, parapeti, suporti metalici, garduri, balustrade, porti, feronerie, stalpi metalici, scene, grinzi, standuri si copertine metalice, etc.

Este recomandat doar pentru protejarea elementelor de constructii supraterane. Nu se recomanda pentru tabla galvanizata noua, sau suporturi neferoase ca: inox, cupru, aluminiu.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

| Nr. crt. | Caracteristica | U.M. | Valoarea caracteristicii | Metoda de analiza |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produsul ca atare | | | | |
| 1. | Aspect, culoare | - | produs omogen, fara depuneri, divers colorat | examinare vizuala |
| 2. | Densitate, la 20°C | g/cm³ | 1,10 ± 0,1 | SR EN ISO 2811-1-2002/AC:2006 |
| 3. | Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C) | % | min. 50 | SR EN ISO 3251-08 |
| 4. | Timp de scurgere, φ 4 mm | s | 75 - 90 | SR EN ISO 2431-1997/AC : 2003 |
| 5. | Timp de uscare, 23°C: - la atingere - pentru reacoperire - uscare finala | ore | 3 12 24 | SR EN ISO 9117-1:2009 |
| 6. | Putere de acoperire | numar straturi | 2 | SR ISO 6504-3:2003 |
| 7. | Consum specific | g/m²/strat | 110 - 130 | Functie de rugozitatea suprafetei |
| 8. | COV | g/l | Max. 499 | EN ISO 11890-2 |
| 9. | Categorie si subcategorie produs (cf. D E 2004/42/CE) | g/l | A/i (acoperiri performante – monocomponente) 500 (2010) - SBS | |
| Pelicula | | | | |
| 10. | Aspect | - | pelicula continua, fara defecte, semi-lucioasa | examinare vizuala |
| 11. | Aderenta la suport, Incercarea la caroaj | cifra de aderenta | 1 | SR ISO 2409:2007 |
| 12. | Rezistenta la apa, 24 ore | | buna, fara basicari, inmuieri, pierderea aderentei, fara modificari semnificative | SR EN ISO 2812/2:2007 |
| 13. | Rezistenta la UV, 30 ore | ore | fara deteriorari sau modificari de aspect | SR EN ISO 11507 :2002 |

4. INSTRUCTIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare:

Prin pensulare, roluire, pulverizare cu aer sau air-less.
Durata de aplicare intre straturi este de cca. 12 ore.



Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea Sistemului Anticoroziv "Emex Dual Protect" pe suport se face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare a supra calitatii acoperirii si durabilitatii acestora.

Recomandarea este ca atat suprafetele vechi, cat si cele noi sa se curate prin **sablate la gradul Sa 2½ (conform ISO 8501/1-88), sau 2 (conform STAS 10166/1-77)**, iar apoi sa se desprafuiasca prin aspirare sau suflare cu aer comprimat si sa se degreseze cu solvent.

Daca aceasta operatiune este dificil de executat, este totusi obligatorie efectuarea unei curatari atente a suportului prin operatiuni descrise mai jos:

- atat suprafetele vechi, cat si cele noi se curata de impuritati, grasimi, sau alti contaminanti (saruri, etc), se asperizeaza cu perii mecanice de sarma, se desprafuiesc prin suflare cu aer comprimat si se degreseaza cu solvent;
- vopselele vechi, neaderente se indeparteaza complet prin razuire, periere, slefuire ori folosind o solutie chimica, speciala, pentru decapare de tipul "**Emex CM Cleaner**";
- suprafetele trebuie sa fie perfect uscate, fara urme de contaminanti;
- nu se aplica peste protectii anterioare indiferent de starea acestora;
- trebuie indepartate orice urme de grasimi, sau alte contaminari;
- primul strat de vopsea se va aplica in maxim 4 ore de la pregatirea suprafetei.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire.

Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine produsul in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, in vederea redispersarii eventualului sediment.

Inainte de utilizare este necesara filtrarea produsului.

Se face reglarea vascozitatii, prin adaugarea de **Diluant Alchidic „Emex”** sau similar, in procent de cca. 5 - 10%, in functie de modul de aplicare sau de duza si presiunea de suflare.

Compatibilitate:

Este interzisa amestecarea produsului cu compusi chimici sau alte produse, chiar similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate.

Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime atat solventii cat si straturile pregatitoare (gleturi, grunduri, etc.) vor fi fabricate de producatorul "Romtehnochim" sau recomandate de acesta. Este interzisa amestecarea cu var, huma sau alte umpluturi.

Temperatura optima de aplicare a produsului: 10 - 30°C.

Temperatura produsului: 15 - 30°C.

Temperatura suportului: 15 - 30°C.

Umiditatea relativă a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului nu va depasi 12%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, factor ce poate determina scaderea aderentei, a luciului, basicari sau alte deficiente de pelicula.

Produsele nu se vor aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, sau cand exista pelicula de apa sau gheata pe suprafata-suport.

Certificări
ISO





Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezena unei mari cantitati de praf in atmosfera.

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu diluant, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5 si 30°C.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, special utilate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalaje originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- sedimentare de pigment - Se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta
- cresterea vascozitatii - Se corecteaza prin adaugarea solventului recomandat.

Produsul dintr-un ambalaj parcial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei reactiilor chimice de reticulare oxidativa generate de oxigenul prezent ca urmare a patrunderii aerului.

La depasirea termenului de valabilitate produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul contine solventi cu caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de preventie a incendiilor, normele de protectie muncii si igiena sanitara in vigoare.

Se interzice:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor.

Pe parcursul aplicarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Certificări
ISO





Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuie respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionala. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.

Contact:

S.C. Romtehnochim S.R.L.
Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

-  021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075
-  office@emex.ro
-  www.emex.ro

Socializati cu noi !



Certificări ISO

