

**Fișa tehnică a produsului:****VOPSEA ACRILICĂ DE EXTERIOR “EMEX”****1. GENERALITĂȚI**

Produsul Vopsea Acrilică de Exterior “EMEX” este o vopsea hidrosolubilă în dispersie apoasă, pe bază de polimeri acrilici de tip Latex, aditivi și fileri, pentru finisarea tencuielilor exterioare.

Poate fi colorată utilizând paste de colorare, sau poate fi livrată la culoarea solicitată de beneficiar.

Elemente caracteristice principale:

- aderență bună la suport;
- putere mare de acoperire;
- grad de alb ridicat;
- aplicare și întreținere ușoară;
- timp de uscare redus;
- lavabilitate;
- permeabilitate la vapori și impermeabilitate la apă;
- rezistență la funghi și mucegaiuri;
- rezistență mare la UV;
- rezistență bună la lovire și intemperii;
- caracter nepoluant.

2. DOMENII DE UTILIZARE

Vopseaua în dispersie apoasă “EMEX” este utilizată pentru protejarea și finisarea suprafețelor supratereștrii situate la exterior (dar și la interior): beton, zidărie, rigips, etc.

Se recomandă atât pentru fațade, cât și pentru încăperi chiar supuse la umezeală.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiză
Produsul ca atare				
1.	Aspect	-	produs omogen, tixotrop, fără depuneri	examinare vizuală
2.	Densitate, la 23 ⁰ C	g/cm ³	1,50±0,5	SR EN ISO 2811-02
3.	Conținut de substanțe nevolatile (1 oră la 120 ⁰ C)	%	min. 60	SR EN ISO 3251-03

4.	Putere de acoperire	număr straturi	2	SR ISO 6504-3:2003
5.	pH	-	7 - 9	STAS 8619/3-90
6.	Consum specific	g/m ² /strat	100 -180	Functie de rugozitatea suprafeței
Película				
7.	Aspect	-	peliculă continuă, fără defecte, mată	examinare vizuală
8.	Timp de uscare: - la atingere - pentru reacoperire	ore	1 6	SR EN 29117-98
9.	Rezistența la umiditate	ore	min. 150	SR EN 60068-2-30:2001

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Mod de aplicare: | Pensulare sau roluire

Pregătirea suprafeței-suport:

Aplicarea produsului pe suprafața-suport se face numai după pregătirea corespunzătoare a acesteia, deoarece această etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei.

- **Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparațiile) necesită minim 28 zile pentru întărire și uscare înaintea aplicării; nerespectarea acestei condiții afectează rezistența produsului în timp, determină exfolieri sau bășicări, iar vopselele colorate este posibil să sufere modificări cromatice.**
- suprafețele tencuite se verifică prin ciocănire înainte de aplicarea produsului; dacă se dovedesc necorespunzătoare (sună a gol) se îndepărtează complet tencuiala, până la zidărie și se refac cu un mortar de aceeași clasă cu cel inițial;
- se remediază fisurile și alte imperfecțiuni înainte de aplicarea produsului;
- vopselele vechi, neaderente, se îndepărtează complet prin răzuire, ardere cu lampa de benzină sau folosind soluții chimice speciale; vopselele pe bază de ulei se înlătură în totalitate;
- zonele atacate de mușci se curăță și se impregnează cu soluții speciale destinate acestui scop;
- suprafețele ce urmează a se acoperi cu vopseaua în dispersie apoasă "EMEX", se curăță de impurități sau grăsimi, se asperizează, praful rezultat îndepărtându-se cu perii cu păr moale sau prin suflare cu aer comprimat;
- suprafețele trebuie să fie netede, plane, uscate.
- Pentru suprafețe noi (inclusiv reparații) se va aplica în mod obligatoriu amorsă.

Produsul se depozitează la temperatura de aplicare minim 24

5. CONDIȚII DE APLICARE

ore înainte de aplicare.

Înainte de deschiderea ambalajului se îndepărtează de pe acesta praful sau alte urme de murdărie pentru a nu contamina produsul.

Se amestecă bine produsul în ambalajul original.

Se aplică mai întâi o amorsă (produsul se diluează cu apă rece, curată, în proporție de 1:1, părți în greutate), sau se folosește o amorsă bogată în rășină, de tip "Emex", recomandată de producător.

Pentru aplicare cu pensula sau rola vopseaua se diluează, la primul strat cu max. 10% apă, iar la al doilea cu max. 5% apă. Intervalul de aplicare între straturi este de minim 6 ore.

Temperatura optimă de aplicare a vopselei este cuprinsă între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă de max. 65%.

Temperatura suportului va fi cu cel puțin 3°C peste temperatura punctului de rouă pentru a evita condensarea umidității pe suport.

NU SE VA UTILIZA SUB +5°C SAU PE SUPRAFETE UMEDE

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul se livrează în ambalaje din PVC sau PE închise etanș. Pe etichetele ambalajelor sunt înscrise: numele producătorului, denumirea produsului, tipul produsului, data fabricației, termenul de valabilitate, cantitatea netă, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depozitează în spații uscate, ventilate, ferite de soare și surse de foc, la temperaturi între minim +5°C și maxim +30°C.

ATENȚIE!

Depozitarea la temperaturi de sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

7. TERMEN DE VALABILITATE

În ambalajele originale, închise etanș, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricației.

În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor:

sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizare perfectă.

Produsul dintr-un ambalaj parțial golit are o valabilitate mică, urmare apariției reacțiilor chimice de reticulare oxidativă generate de oxigenul prezent ca urmare a pătrunderii aerului. La depășirea termenului de valabilitate produsul trebuie verificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform condițiilor tehnice prevăzute și poate fi utilizat dacă aceste caracteristici corespund.

8. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicând cu strictețe normele de protecția muncii și igienă sanitară în vigoare.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea și

mucoasele.

Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igiena muncii.

Produsul este ecologic, netoxic și neinflamabil.

Fraze de risc:

S 2 - a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S 46 – în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul.

Toate informațiile de mai sus sunt oferite cu bună credință, în baza testelor de laborator, în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marcă înregistrată a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizării profesionale și „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-și asumă responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare a folosirii acestuia înafara recomandărilor sale.